

# Primer C4

Promotore di adesione per autolivellanti cementizi



Primer &  
Sottofondi

Promotore di adesione monocomponente a base acquosa per la preparazione di sottofondi non assorbenti, assorbenti compatti, calcestruzzi o con residui di adesivi vinilici, prima dell'applicazione di rasature e autolivellanti cementizi.

Primer C4 può essere utilizzato anche su pavimentazioni preesistenti in legno, resina, e ceramica. E' idoneo anche per il trattamento isolante di sottofondi a base di gesso o anidrite prima di rasature con prodotti a base cementizia.

## Primer C4

### Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido viscoso blu
Densità	1,050 kg/litro
pH	8,5
Eventuale diluizione	Acqua
Tempo di attesa per la posa di autolivellante cementizio	Min 1 ora – max 24 ore
Resa	5 – 10 m <sup>2</sup> /litro
Temperatura di applicazione	Da +5 a +35 °C
VOC	< 0,1 g/litro, cat A/h (BA), limite 50 g/litro (2004/42/CE)
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a T >10°C – Teme il gelo.
Pulizia Attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Confezioni disponibili	Taniche in plastica da 5 e da 10 litri



### Certificazioni

### Modalità di applicazione

Assicurarsi che il supporto sul quale si deve intervenire con Primer C4 sia pulito da polvere, oli, grassi ed agenti distaccanti in genere. Vernici, pitture ed eventuali adesivi devono essere rimossi meccanicamente se non ben ancorati.

I sottofondi cementizi devono essere compatti e lisci, perfettamente asciutti e stagionati. Verificare l'umidità residua con igrometro a carburo. Nel caso di successiva posa di pavimentazioni sensibili all'umidità accertarsi che il grado di umidità sia compatibile con la pavimentazione da posare, in caso contrario bisogna provvedere all'impermeabilizzazione del sottofondo prima dell'applicazione del Primer C4 e dell'autolivellante cementizio.

**Sottofondi non assorbenti.** Agitare il prodotto prima dell'uso, stendere il primer con un rullo a pelo corto. L'applicazione dovrà essere eseguita incrociando il verso di stesura, in modo da ottenere un film sottile ed uniforme su tutta la superficie del sottofondo.

**Sottofondi assorbenti.** Diluire Primer C4 con acqua a seconda del grado di assorbimento fino ad un rapporto massimo di 1:1. Procedere quindi come per i fondi non assorbenti.

**Per ancorare due strati di autolivellante.** Nel caso in cui sia necessario applicare una seconda mano di autolivellante cementizio al di sopra di una precedente rasatura il Primer C4 deve essere impiegato come strato di ancoraggio.

## Note

Teme il gelo

Se la stesura dell'autolivellante non viene eseguita entro 24 ore, è necessario ripetere l'applicazione di Primer C4.

## Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Primer &  
Sottofondi

# Primer C4



## Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 06 – 28/04/2020 – Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.