

Sportfloor Color

Sistema colorante a base acqua per pavimentazioni sportive



Vernici &
Finiture

Smalto poliuretano bicomponente colorato per la tracciatura delle righe e la colorazione di pavimentazioni sportive in legno. È caratterizzato da ottime resistenze meccaniche, ottima adesione ed elevata copertura. Disponibile in una vasta gamma di tinte RAL.

Sportfloor Color

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Comp. A – Liquido colorato Comp. B – Liquido trasparente
Rapporto di impiego	10:1 con induritore B Plus
Densità di miscela	1,045 kg/litro
pH	7,0
Tempo di utilizzo (pot-life)	4 ore
Fuori polvere	30 minuti
Secco al tatto	1 ora
Carteggiatura	4 – 6 ore
Sovraverniciatura	4 – 6 ore
Eventuale diluizione	Rallenty (max 5%) o acqua
Resa	12 – 14 m ² /litro
VOC	110 g/litro, cat A/j (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Da +5 a +35 °C
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Confezioni disponibili	Secchi da 2,5 + 0,250 litri o barattoli da 1 + 0,1 litri



Certificazioni



TOVER[®]
Your formula

MADE IN ITALY

Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com



Vernici &
Finiture

Modalità di applicazione

Mescolare bene il componente A fino a ottenere una consistenza omogenea. Aggiungere il componente B nel componente A sotto continua miscelazione rispettando il rapporto di impiego. Attendere 5 – 10 minuti prima di utilizzare la miscela. È sufficiente la miscelazione manuale.

Legno grezzo

Levigare il pavimento come di consueto, stuccare con uno dei nostri stucchi: Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20 a base solvente oppure Idrostucco RS/30 a base acqua. Finire il ciclo di carteggiatura con grana 120 – 150 e applicare una mano di Sportfloor Base 1K. Dopo essiccazione e carteggiatura applicare una mano di Sportfloor Finish. Carteggiare con grana fine (180 – 220), delimitare le zone da colorare con un nastro adesivo adatto e applicare Sportfloor color. Per la maggior parte dei colori è sufficiente una sola mano, il bianco e alcuni gialli possono aver bisogno di una seconda mano di prodotto da applicare dopo almeno 4 – 6 ore. Dopo essiccazione rimuovere i nastri e applicare una mano a finire di Sportfloor Finish

Legno già verniciato – Tracciatura dei campi

Delimitare le zone da trattare con un idoneo nastro adesivo, e carteggiare la superficie con grana 180 – 220. Nel caso di pavimenti prefiniti trattati con vernice UV, applicare una mano di Sportfloor Grip, su pavimenti trattati con vernice tradizionale non è necessario. Applicare una o due mani di Sportfloor Color e finire con una mano di Sportfloor Finish.

Note

Teme il gelo

I colori dei campionari sono indicativi, fare sempre una prova per determinare il colore nelle reali condizioni di impiego. Prestare attenzione ai numeri di lotto dei prodotti colorati. Utilizzare sempre un lotto unico per ogni mano applicata. Se non fosse possibile, mescolare tra loro i diversi lotti prima dell'applicazione.

Durante l'applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.

Evitare le correnti d'aria.

Sebbene la miscela A+B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve essere effettuata non oltre il pot-life indicato (4 ore) al fine di ottenere un film continuo ed omogeneo.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Sportfloor Color



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 04 – 20/09/2021. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.