

Sportfloor Grip

Promotore di adesione per la verniciatura di parquet sportivi prefiniti



Vernici &
Finiture

Fondo bicomponente a base acqua utilizzabile come promotore di adesione prima della sovraverniciatura, colorata o trasparente, di parquet prefinito UV a uso sportivo. Garantisce la perfetta adesione dei nostri prodotti della serie Sportfloor su parquet sportivo prefinito. Non influenza l'aspetto finale dei prodotti di finitura impiegati.

Sportfloor Grip

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Comp. A – Liquido bianco Comp. B – Liquido trasparente
Rapporto di impiego	10:1 con induritore B Plus
Densità miscela	1,030 kg/litro
pH	7,5
Tempo di utilizzo (pot-life)	4 ore
Fuori polvere	20 minuti
Secco al tatto	1 ora
Sovraverniciatura	Minimo 4 ore
Eventuale diluizione	Rallenty (max 5%) o acqua
Resa	14 – 16 m ² /litro
VOC	100 g/litro, cat A/j (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Da +5 a +35 °C
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Confezioni disponibili	Taniche di plastica da 5 + 0,5 litri



Certificazioni



Modalità di applicazione

La superficie pre-verniciata deve essere pulita, asciutta e completamente esente da residui di cere o altri prodotti di manutenzione. Se necessario lavare il pavimento con il detergente Sportfloor Cleaner.

Prima dell'applicazione di Sportfloor Grip, la superficie del pavimento prefinito deve essere carteggiata omogeneamente con retina nuova (grana 180-220) e la polvere deve essere rimossa completamente.

Agitare bene il componente A e miscelare il componente B nell'esatto rapporto d'impiego (10:1), incorporandolo lentamente e mescolando durante l'operazione.

Applicare una mano di Sportfloor Grip a rullo o a pennello, avendo cura di trattare uniformemente l'intera superficie; per ottenere i migliori risultati prestazionali lo strato applicato è bene che sia molto sottile.

Attendere almeno 4 ore prima di applicare la finitura (Sportfloor Finish) o la colorazione (Sportfloor Color).

Sportfloor Grip non deve essere carteggiato!

Per l'applicazione a rullo si consiglia l'impiego di rulli in microfibra con pelo da 4 - 6 mm.

TOVER[®]
Your formula



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Note

Teme il gelo

Non miscelare con altre vernici.

Evitare le correnti d'aria.

Spegnere il riscaldamento soprattutto se a pavimento.

Sebbene la miscela A+B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve essere effettuata non oltre il pot-life indicato (4 ore) per ottenere un film continuo ed omogeneo.

L'efficacia del promotore è stata testata su innumerevoli pavimentazioni prefinite; tuttavia la varietà dei trattamenti di finitura industriale è tale per cui si consiglia di effettuare sempre preventive prove di adesione (attendere almeno una settimana per il completo sviluppo delle proprietà ancoranti).

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Sportfloor Grip



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 02 – 08/09/2021. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.