

# Tovcol TST

Adesivo acrilico ad appiccicosità permanente



Adesivi &  
Sigillanti

Tovcol TST è un adesivo acrilico in dispersione acquosa a singola spalmatura per il fissaggio in interni di pavimentazioni tessili, moquette e quadrotte riposizionabili autoposanti in moquette, LVT, SPC, su qualsiasi tipologia di sottofondo, anche riscaldante. Il prodotto permette un'agevole rimozione del rivestimento posato anche a distanza di tempo ed in virtù della sua appiccicosità permanente consente il riposizionamento del medesimo rivestimento o il fissaggio di uno nuovo.

## Tovcol TST

### Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Pasta densa
Densità	1,15 kg/litro
pH	8
Tempo di attesa	1 – 12 ore in funzione delle condizioni ambientali
Pedonabilità	Immediata
Messa in esercizio	Immediata
Diluizione per l'applicazione a rullo	Circa 10% con acqua
Resa	100 – 250 g/m <sup>2</sup>
Temperatura di applicazione	Min +10, max +35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temperatura > 10 °C – Teme il gelo
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua, quando essiccato con Solvente di lavaggio S23
Confezioni disponibili	Secchi da 12 kg



### Certificazioni



### Modalità di applicazione

Tovcol TST può essere applicato su qualsiasi tipologia di sottofondo realizzato in edilizia o su qualsiasi tipologia di pavimentazione preesistente, purché si presentino in condizioni ottimali; i massetti cementizi devono essere piani, resistenti alla compressione, privi di polvere o parti incoerenti e non soggetti ad alcuna risalita di umidità. L'umidità dei sottofondi cementizi non deve superare il 2,0% (1,7% se presente il riscaldamento a pavimento). Per i sottofondi a base di gesso o anidrite l'umidità deve essere inferiore a 0,5% (0,2% per i pavimenti riscaldanti). Sottofondi in calcestruzzo sconnessi o non sufficientemente piani devono essere livellati con un prodotto idoneo.

In caso di sottofondi assorbenti applicare a rullo una mano di Nanofix. Prima di iniziare la posa accertarsi che l'adesivo, il pavimento ed il sottofondo siano acclimatati alla stessa temperatura; inoltre è importante che il pavimento resiliente da posare sia tolto dagli imballi alcune ore prima della posa per consentirne la diminuzione delle tensioni interne dovute all'imballo stesso adagiandolo liberamente.

Applicare Tovcol TST uniformemente sull'intera superficie con una spatola a dente basso (TKB/A1) o, previa diluizione con il 10% di acqua, con rullo. Attendere che l'adesivo diventi trasparente, 1 – 12 ore a seconda delle condizioni ambientali, quindi procedere alla posa avendo cura di massaggiare la superficie dal centro verso l'esterno con un rullo o spatola di legno per permettere una perfetta bagnatura e eliminare eventuali bolle d'aria. In ogni caso seguire le istruzioni del produttore del pavimento.



Adesivi &  
Sigillanti

## Note

- Teme il Gelo.
- I tempi di attesa possono allungarsi sensibilmente se influenzati da condizioni ambientali di basse temperature o di elevata umidità.

## Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

## Tovcol TST



## Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. Rev 05 – 02/11/2023. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.